

**Лаки для пропитки обмоток электрических машин**

Марка	Состав		Класс нагревостойкости, °С	Гарантийный срок хранения, мес.
	Химическая основа	Растворители		
<b>ФЛ-98</b> ГОСТ 12294-66	Модифицированный глифталъ	Уайт-спирит, ксилол (сольвент)	130	6
<b>МЛ-92</b> ГОСТ 15865-70	Модифицированный глифталъ	Уайт-спирит, ксилол	130	12
<b>ГФ-95</b> ГОСТ 8018-70	Глифталъ	Уайт-спирит, ксилол (сольвент)	130	12
<b>ЭЛИМПРЕГ-9153М</b> ТУ 2311-072-05758799- 2002	Модифицированный олигоимидалкид	Ксилол, уайт- спирит	155	12
<b>ПЭ-9180</b> ТУ 2311-127-05758799- 2004	Полиэфирэпоксид	Толуол, этилцеллозольв	155	6
<b>ЭЛИМПРЕГ-993ЭП</b> ТУ 2311-061-05758799- 01	Модифицированный полиэфирэпоксид	Ксилол, бутанол	155	6
<b>ИД-9152</b> ТУ 2311-087-05758799- 2002	Полиэфиримидизоцианурат	Циклогексанон, толуол	180	6

**ЗАО «ТАУН-ЭНЕРГО»**

Официальный сайт: <http://www.taun-energo.ru>

Электронная почта: [info@taun-energo.ru](mailto:info@taun-energo.ru)

Телефоны (факсы): (499) 733-18-50, (499) 717-70-09, (499) 733-25-88

Почтовый адрес: Россия, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1501, н. п. 11, комн. 1, 2. Индекс 124683